COLORCHIMICA
INDUSTRIA VERNICI

SCHEDA TECNICA

Февраль 2024

КОД ПРОДУКТА: **СЕРИЯ 33500**

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: **ПРОПИТКА ФИНИШНАЯ ВОСКОВАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА**

ОПИСАНИЕ:

Финишная защитная пропитка для дерева с эффектом воска для наружных и внутренних работ . Состав пропитки позволяет ей глубоко проникать в структуру дерева без закупорки пор. Не образует плёнки и даёт возможность древесине дышать, но в тоже время предохраняет поверхность от влаги, делает её влагостойкой и грязеотталкивающей. Легко наносится и не отслаивается. Не выгорает на солнце и устойчива к атмосферным осадкам. На ощупь принимает после высыхания сатиново-восковой эффект без ущерба визуализации природного рисунка дерева и его структуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Используется в качестве защиты деревянных конструкций как наружного, так и внутреннего применения (перила, оконные рамы и оконные переплеты, мебель для сада), а также многих других объектов, где требуется качественная защита деревянных конструкций.

ОТВЕРЖДЕНИЕ:

Высыхание путём испарения растворителя.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Цвет:	Цвета на выбор из предложенной коллекции
Удельный вес:	0,85 – 0,90 кг/л
Твердые вещества по весу:	40%
Твердые вещества по объему:	31,8%
Точка воспламенения:	40°C
Вязкость:	25-30” Ford 4 при 20°C

COLORCHIMICA
INDUSTRIA VERNICI

SCHEDA TECNICA

Пропитка финишная с воском для дерева серия 33500

Летучие орг. соединения VOC (ЛОС): 60% 526 г/л

ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ И УКРЫВИСТОСТЬ:

Теоретический коэфф. укрывистости: 8 - 10 м²/л 1 слой
16 - 18 м²/л для последующих слоёв

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность дерева перед пропиткой данным продуктом должна быть чистой, сухой и обязательно обезжирена. Нельзя обрабатывать древесину, если влажность воздуха достигает 18% и более. При наличии старых слоёв краски её следует обязательно удалить! В противном случае, древесина не сможет проникнуть вглубь дерева как следует. Смолистые участки обязательно надо очистить от смолы при помощи нитро растворителя. Если древесный материал имеет признаки растительных отложений (мох, плесень, грибок), то их следует обязательно удалить соответствующими средствами и после максимально вымыть водой, а после дать высохнуть.

Поверхности с особыми свойствами: В случае со смолистыми породами дерева обязательно провести предварительную пропитку, при визуальном обнаружении участков со смолой провести обработку нитро растворителем.
Старое дерево и размягчённое необходимо предварительно пропитать бесцветной пропиткой. Уже ранее пропитанное дерево может быть также обработано дополнительно, но схожим по составу продуктом и предыдущая пропитка не должна содержать воск. Необходимо провести предварительно пробу пропитки на старую пропитку.
Уже окрашенное дерево: удалить полностью старый слой краски путем шлифования и механической очисткой.

Дерево с серым оттенком обязательно пропитывать продуктом темных тонов.

NB: Пропитку **Legnopiu Воск**`можно наносить и на необработанную ранее поверхность, то есть **с**разу первичным слоем, чтобы использовать проникающие вглубь древесины свойства пропитки по максимуму.

В альтернативном случае можно нанести 1 слой пропитки, разведённой скипидаром на 50%, а потом уже наносить покрывающий слой.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Наносить только на сухую и чистую поверхность при температуре не ниже 5°C или не выше 35 °C. Ни в коем случае не пропитывать мокрое дерево или при неблагоприятном прогнозе осадков, если речь идёт о наружных работах. Не наносит продукт при высокой влажности и ощутимом конденсате.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

Краскопульт: Да

Кисть: Да

COLORCHIMICA
INDUSTRIA VERNICI

SCHEDA TECNICA

Пропитка финишная с воском для дерева серия 33500

АППЛИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ :

-

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ В 2-3 СЛОЯ !!!

Разбавление для нанесения:	Продукт готов к употреблению. Разбавление не требуется
Очистка инструмента после пропитки:	Скипидар или растворитель нитро, сразу же после использования
СУШКА:	Время высыхания зависит в основном от циркуляции воздушного потока, температуры и толщины пленки. Данные, приведенные соответствуют нормальным атмосферным условиям вне помещения и температуре 20 ° C, а также рекомендуемой толщине пленки, наносимой на неподвижный носитель.
Высыхание:	5-6 ч
Нанесение покрывающего слоя:	24 ч
ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ:	Продукт должен храниться при температуре от 5 до 35 ° C в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Контейнеры должны быть плотно закрыты.
Срок годности:	24 месяца при температуре. +5 ° C to +35 ° C. Хорошо перемешать при использовании.

Для получения любой информации об опасности и мерах предосторожности следует обратиться к Листу Безопасности продукта.
Предназначается исключительно для профессиональных работ.
Использование продукта осуществляется в рамках деятельности, разрешенной в соответствии с Законодательным декретом Е.С. 2004 года № 42
Классификация продукта ПРОПИТКИ ПО ДЕРЕВУ относится к классу пропиток с минимальным покрывающим слоем (антисептик + защита) с разрешённым лимитом летучих вредных соединений BS ЛОС, 700 г/л. Кат A+f 700 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 700 г/л ЛОС

*** Параметры работы с продуктом определяются на усмотрение заказчика**

Данные, приведенные выше, соответствуют средним показателям испытаний продукта в лабораторных условиях в последнее время, а также опыту работы с ним постоянных клиентов . Но Продавец не несет ответственность за использованиеили ответственность за каждое отдельное применение продукта. Таким образом, Покупатель всегда должен провести предварительные испытания для подтверждения пригодности продукта для тех или иных целей. Наша служба технической поддержки находится в Вашем распоряжении для оказания любой помощи касательно применения данного продукта и соответствующих консультаций.