



КРАСКИ БЕЗ ГРАНИЦ

Рижский лакокрасочный завод

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

04.03.2023

TEKSTURDEKOR BASE

первичный защитный состав для деревянных поверхностей

ТИП ИЗДЕЛИЯ

Пропитывающее средство для грунтования деревянных поверхностей эксплуатирующихся внутри помещений и в атмосферных условиях перед ее окраской. Хорошо проникает в поры древесины предохраняя поверхность от впитывания воды и улучшает атмосферостойкость покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для грунтования поверхностей перед их окраской водоразбавляемыми красками и эмалями на основе растворителей предназначенных для окраски деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Массовая доля нелетучих веществ

26 ± %

Летучие органические вещества (VOC)

Предельное допустимое значение в странах ЕС (кат. A/f): 700 г/л (2010). Содержание ЛОВ в продукте <700 г/л.

Практический расход

Струганая древесина 9 - 11 м²/л
Пиленная и/или грубая древесина 4 - 7 м²/л

Плотность

0,84 ± 0,03 г/мл.

Время высыхания, при +23°C и относительной влажности 50%

- до степени 3 (на отлип)

8 часов

- нанесение следующего слоя

8 часов

- финишная окраска

Загрунтованную поверхность рекомендуется окрашивать не ранее чем через 24 часа при нормальных условиях

Разбавитель, очистка инструментов

VAITSOL, SOLVEKS, уайт-спирит

Степень блеска

Не определяется

Основа / цвет

Бесцветный

Упаковка

0,9 л; 2,7 л; 10 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение / окраска

Средство готово к применению и не требует разбавления. Перед применением перемешивают и наносят кистью на чистую сухую деревянную поверхность в 1 - 2 слоя, тщательно растушевывая вдоль направления волокон древесины. С особой тщательностью необходимо обработать торцы досок. Перед высококачественной отделкой, требующей особо высокого декоративного внешнего вида, например, перед лакировкой древесины с сильно поднятым ворсом, допускается слегка подшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть менее 20%. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Срок хранения

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре от +5°C до +40°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не боится мороза.

Охрана труда и окружающей среды

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества RILAK. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий.
