



## КРАСКИ БЕЗ ГРАНИЦ

Рижский лакокрасочный завод

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

05.03.2023

### TERRACEOIL

масло для деревянных поверхностей

#### ТИП ИЗДЕЛИЯ

TERRACEOIL произведено по специальной рецептуре содержащей добавки тунгового масла и восков. Масло создает декоративный слой отлично предохраняющий древесину от отрицательных атмосферных воздействий, влаги и загрязнений и УФ-излучения солнца. Впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для покрытия деревянных поверхностей эксплуатирующихся в атмосферных условиях (в том числе террасные доски, мостки, заборы и ограды и т.п.), защищает обработанную древесину от воздействия атмосферных факторов и загрязнений, улучшает износоустойчивость обработанных поверхностей и препятствует впитыванию воды. Допускается использовать как для обработки новых, так и для ранее промасленных или импрегнированных деревянных поверхностей при условии сохранения ими впитывающей способности.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Массовая доля нелетучих веществ

25 ± 5%

Летучие органические вещества (VOC)

Предельное допустимое значение в странах ЕС (кат. A/f): 700 г/л (2010). Содержание ЛОВ в продукте <700 г/л.

Практический расход

Строганая древесина 9 - 11 м<sup>2</sup>/л  
Пиленная и/или грубая древесина 4 - 7 м<sup>2</sup>/л

Плотность

0,84 ± 0,03 г/мл.

Время высыхания, при +23°C и относительной влажности 50%

- от пыли

6 часов

- нанесение следующего слоя

Не ранее чем через 24 часа при нормальных условиях

Разбавитель, очистка инструментов

VAITSOL, уайт спирт

Степень блеска

Не определяется

Основа / цвет

База ЕС (бесцветная). Колеруется. Использование не колерованной базы ЕС для окраски наружных поверхностей не допускается.

Атмосферостойчивость

Обработку поверхностей, находящиеся при постоянных атмосферных нагрузках, необходимо обновлять ежегодно или по необходимости.

Упаковка

0,9 л; 2,7 л; 9,9 л

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Нанесение / окраска

Перед применением TERRACEOIL тщательно перемешивают и наносят кистью на чистую сухую деревянную поверхность в 1 - 2 слоя, тщательно растушевывая вдоль направления волокон древесины кистью. С особой тщательностью необходимо обработать торцы досок. Во время использования продукт рекомендуется периодически перемешивать (примерно каждые 30 минут).

### Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть менее 20%. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Окрасочный процесс следует планировать таким образом, чтобы поверхности, окрашенные TERRACEOIL не подвергались воздействию атмосферных осадков в течение, как минимум, первых 12 часов после нанесения (при температуре от +15 до +20°C). При более низкой температуре данный интервал должен быть соответствующим образом увеличен.

### Срок хранения

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре от +0°C до +40°C.

### Охрана труда и окружающей среды

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества RILAK. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий.

---