



КРАСКИ БЕЗ ГРАНИЦ

Рижский лакокрасочный завод

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

05.03.2021

TONTEKS

водно-дисперсионный краситель для древесины

ТИП ИЗДЕЛИЯ

Быстросохнущий водно-дисперсионный декоративно-красящий состав для древесины. Эффективно окрашивает древесину сохранившую впитывающую способность, подчеркивает текстуру, уменьшает водопоглощение окрашенных поверхностей. Улучшает адгезию последующих слоёв лака к поверхности, уменьшает их расход.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для тонировки деревянных элементов отделки интерьеров (например, стеновых панелей) и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Образует твердое износостойчивое полуматовое покрытие. Не подходит для лакировки полов и мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Массовая доля нелетучих веществ

5,5 ± 1,5 %

Летучие органические вещества (VOC)

Предельное допустимое значение в странах ЕС (кат. А/а: 30 г/л (2010).
Содержание ЛОВ в продукте < 30 г/л.

Практический расход

10 - 16 м²/л

Плотность

1,01 ± 0,05 г/мл

**Время высыхания, при +23°C
и относительной влажности 50%**

- до степени 3 (на отлип)

2 часа

- нанесение следующего слоя

6 часов при нормальных условиях

Разбавитель, очистка инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Степень блеска

Не определяется

Основа / цвет

База ЕС (бесцветный). Колеруется.

Упаковка

0,9 л; 2,7 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Перед нанесением с поверхности необходимо удалить пыль и другие загрязнения. Рекомендуется проведение дополнительной обработки наждачной бумагой с зернистостью Р 150 - Р 180. Влажность древесины не должна превышать 16 %.

Нанесение / лакировка

Наносить кистью, губкой или краскопультом. При использовании кисти или губки продукт наносится равномерным слоем, тщательно растушевывая в направлении вдоль волокон древесины. Следует учитывать возможное отличие оттенка при нанесении кистью, губкой или краскопультом. Окончательный оттенок зависит от расхода TONTEKS, природы и пористости древесины, поэтому перед началом работ рекомендуется провести пробную окраску на небольшом участке поверхности. При необходимости снизить красящую способность TONTEKS (для получения более светлого и прозрачного оттенка) допускается разбавление водой в соотношении до 1:1. Рекомендуемый размер сопла краскопультулы 0,011 - 0,015".

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Срок хранения

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C. Защищать от мороза.

Охрана труда и окружающей среды

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки). Держать в месте, не доступном для детей. Избегать вдыхания паров/ распылителей жидкости.

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества RILAK. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий.
