


Tikkurila Akvi Top DS 25

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная водоразбавляемая акрилатная финишная краска.

СВОЙСТВА

- Высокий сухой остаток.
- Технологична в нанесении.
- Хорошие заполняющие способности, позволяют получить ровное и прочное, гладкое покрытие.
- Обеспечивает очень хорошую защиту от царапин и при штабелировании.
- Быстрое время высыхания и штабелирования позволяет использовать краску в качестве финишного слоя в системе с огнезащитными составами.
- Краска одобрена в качестве финишного слоя в системах с огнезащитными системами покрытий для различных деревянных поверхностей внутри помещений.
- Колеровка в широкий спектр цветов.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для окраски деревянных панелей, дверей, молдингов и др. деревянных и древесно-плитных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля нелетучих веществ (Сухой остаток) 36±2%

Массовая доля нелетучих веществ (Сухой остаток) 48±2%

Плотность 1.23±0.1 кг/л

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина нанесения		Теоретический расход
Мокрый слой (расход)	Сухой слой	
100 г/м ²	31 мкм	10 м ² /л

Данные приведены для неразбавленной краски. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

Время высыхания

Показатель (ТМП=120 г/м ²)	Температурный диапазон	
	+23°C	+50°C
Сухая «от пыли», спустя	20–25 мин	5–10 мин
Сухая «на ощупь», спустя	20–25 мин	5–10 мин
Сухая для шлифования	25–30 мин	5–10 мин



Tikkurila Akvi Top DS 25

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

Внешний вид

Полуматовый

Цвет

Колеруется по системе AVATINT. RAL, NCS, SSG, BS и оттенки каталога цветов SYMPHONY.

Tikkurila Akvi Top DS 25

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
Перед окрашиванием деревянная поверхность должна быть отшлифована шкуркой шлифовальной (наждачной бумагой) с зернистостью P150-320. Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P240-400. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль и загрязнения.
- Условия при нанесении** Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Допустимая влажность обрабатываемой древесины - менее 20%. При нанесении и сушке температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +18°C, а относительная влажность воздуха ниже 70%.
- Нанесение** Тщательно перемешайте продукт перед использованием.
- Безвоздушное распыление: разбавление 0-5 % по объему.
Рекомендуемый диаметр сопла: 0.011"- 0.015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции)
Давление: 120-160 бар
- Комбинированное распыление: разбавление 0-5 % по объему.
Рекомендуемый диаметр сопла: 0.011"- 0.015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции)
Давление: 40-120 бар
Вспомогательное давление воздуха: 1-3 бар
- Традиционное распыление: разбавление 0-5% по объему.
Рекомендуемый диаметр сопла: 1,6 – 2,2 мм
Давление: 2-3 бар
- Грунтование** Akvi Primer, Diccoplast Primer, Akvi Primer MP
- Разбавитель** Вода
- Очистка инструментов** Вода
- ЛОС** Содержание летучих органических веществ составляет 20 г/л краски.
- ОХРАНА ТРУДА** Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Только для промышленного и профессионального применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.