Tikkurila Pinjasol Lasur

ОПИСАНИЕ	Декоративная пропитка с содержанием воска для наружных деревянных поверхностей.
СВОЙСТВА	Для наружных деревянных поверхностей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применение не требует грунтовочного слоя, так как состав глубоко проникает в поры древесины. Подходит для заборов, окон, дверей, перил, мебели, беседок и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля нелетучих веществ (Сухой остаток)	23%
Массовая доля нелетучих веществ (Сухой остаток)	27%
Плотность	0,9 кг/л в зависимости от цвета
Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход	до 18 м2/л На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.
Внешний вид	Матовый
Цвет	База: TEC Оттенки цветов согласно карте цветов Tikkurila полупрозрачных финишных составов по дереву. Окончательный цвет зависит от типа и оригинального цвета древесины.

Tikkurila Pinjasol Lasur

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность окрашиваемых пиломатериалов не должна превышать 20%. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºC и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Нанесение

Кисть, распыление. Допустимо также нанесение валиком при условии, что первый слой был нанесен кистью, в этом случае кисть обеспечит более надежное покрытие древесины, что особенно важно в случае обработки новых деревянных поверхностей.

Безвоздушное распыление: форсунка 0,15 - 0,19, давление 150-180 бар.

Продукт следует тщательно перемешивать как перед применением, так и во время нанесения.
Нанести пропитку кистью, валиком или распылением, принимая во внимание вышесказанное при нанесении валиком. Наносить на поверхности вдоль структуры древесины, обращая особое внимание на трещины и соединения, и нанося особенно толстый слой на торцы деревянных изделий. Рекомендуется нанести 2 слоя пропитки для обеспечения лучшей защиты и более интенсивного цвета. Межслойное нанесение спустя 24 часа.
Не наносить на такие поверхности как полы, лестницы и т.д.

Очистка инструментов

Thinner 1050

ЛОС

Содержание летучих органических веществ составляет 310 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готового состава (разбавленного на 10% по объему) составляет 370 гр/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Только для промышленного применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.