



TIKKURILA

# TIKKURILA REMONTTI-ÄSSÄ

РЕМОНТТИ-АССЯ

<b>ТИП</b>	Стойкая к мытью полуматовая интерьерная краска. Не содержит органических растворителей.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещений. Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (на кухнях, в холлах, вестибюлях, коридорах, на лестничных клетках). Не рекомендуется для окраски мебели.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## TIKKURILA REMONTTI-ÄSSÄ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
База	А, С
Цвет	База: А и С. Колеруется в пастельные и насыщенные оттенки по каталогу цветов Tikkurila «Симфония» и «Почувствуй цвет». База А может также может использоваться в качестве белой краски.
Блеск	Полуматовый.
Расход	8–9 м <sup>2</sup> /л - по неровной впитывающей поверхности; 10–12 м <sup>2</sup> /л - по ровной невпитывающей поверхности.
Фасовка	А: 0.9 л, 2.7 л, 9 л С: 0.9 л, 2.7 л, 9 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". Допускается разбавить до 5% по объему.
Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности 65±5 %)	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2 часа.
Плотность (кг/л)	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Химическая стойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300.
Термостойкость	85°С, ISO 4211-2, ISO 4211-3.
Сухой остаток по объему (%)	40
Предельная величина ЛОС	(cat A/a) 30 г/л (2010) Remontti-Assa содержит ЛОС менее 2 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## TIKKURILA REMONTTI-ÄSSÄ

### Хранение и транспортировка

Защищать от мороза и прямых солнечных лучей. Аккуратно закрыть тару для последующего использования. В неплотно закрытой, неполной таре/или заколерованный продукт не выдерживает длительного хранения. Заколерованный продукт использовать в течение одного сезона. Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Защищать от мороза

# TIKKURILA REMONTTI-ÄSSÄ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 10°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. При необходимости зашпатлевать поверхность шпатлевкой Euro Filler в помещениях с повышенной влажностью или Euro Filler Light в сухих помещениях. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать, например, грунтовкой Euro Primer или универсальной грунтовкой Luja. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность раствором Maalipesu, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности поверхности зашпатлевать шпатлевкой Euro Filler в помещениях с повышенной влажностью или Euro Filler Light в сухих помещениях., высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать, например, грунтовкой Euro Primer или универсальной грунтовкой Luja. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется.

### Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости, разбавить водой. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.

### Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

### Эксплуатация поверхности

Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности.

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки. Особо грязные поверхности очистите при помощи слабого щелочного (pH 8-10) раствора для мытья с использованием мягкой щетки или губки.

Остатки раствора смыть водой с помощью губки. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Если необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

### Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской для интерьера Remontti-Assa, можно окрашивать той же краской другой водоразбавляемой идентичной краской Tikkurila. См. пункт «Предварительная подготовка».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.